

Ladezustand der Batterie in Abhängigkeit von der Säuredichte

SoC in %	Säuredichte kg/l	Ruhespannung V/Z
100,00	1,28	2,12
86,67	1,26	2,10
73,33	1,24	2,08
60,00	1,20	2,04
46,67	1,18	2,02
33,33	1,16	2,00
20,00	1,14	1,98
6,67	1,12	1,96